



产品数据表

RTV 硅密封胶——透明（加压），184G

No.PR14055



产品描述	适合通用的密封、粘接、防护和防水应用。透明配方形成几乎看不见的防水密封层
应用	供热通风与空气调节、电气、建筑和金属加工中的密封、粘接、防护和防水应用，填补配套零件、变速箱、水泵及电机之间的空隙，或应用于一般垫圈的密封
单位包装描述	12 盎司（355 ml）加压管
品牌	希安斯（中国）
一般描述	透明硅密封胶
净重	184 g
UPC 条码	078254140551
单位尺寸	21.59H x 5.41W x 6.99D 厘米
装箱数量	12
箱子尺寸	22.86H x 17.78W x 22.23D 厘米
每托盘箱数	93
每箱重量	3.63 kg
1 2/5 条码	30078254140552
外观	透明膏状
基底类型	硅
闪点	135°C
可燃性等级-CPSC	无
比重	1.01
塑料安全性	是
挥发速度	慢
固化时间	24 小时
介电强度	21.6 KV/mm
工作温度	-60 至 204.4°C

页数: 1/2

更新日期: 10-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表

推进剂	氮气
气雾剂可燃性等级	I
DOT 正确运输品名	气雾罐、限量
VOC% (消费品)	< 3.0
VOC g/L (消费品)	< 31
VOC lbs/gal (消费品)	< 0.26
去除方式	刮除或用垫片清除剂



特性

- 在室温下固化
- 革命性包装，操作便利，出胶口径易调节
- 自封性塞头，拔出即可再次使用，不会干燥
- 透明配方，非常适用于外观要求高和门窗的应用
- 涂敷于上方或者侧墙的结合处时，不会凹陷或坍塌
- 可应用于金属、玻璃、硅树脂、大部分木材、硫化硅、橡胶、天然和合成陶瓷纤维、涂漆表面及许多塑料表面
- 抗 UV 和气候变化
- 抗真菌和霉菌

使用方法

- 保证所有表面清洁干燥。涂覆前去除所有油污和油脂。密封胶在干净和未涂漆的表面使用时粘接最佳
- 拔去拉环，根据最小/最大箭头调节管筒以控制出胶口的粗细、按压手柄施胶
- 如果后续要进行工装，请在5分钟内完成。用干的纸巾迅速擦去多余的密封胶
- 密封胶胶皮在10分钟形成，表干约为1小时，完全固化和粘接在24小时左右，7天后可达最佳粘接强度
- 如果在装配中不使用垫片，将密封胶涂在其中的一面并形成胶皮，然后再进行部件组装
- 待密封胶完全固化，可用锋利的刀片修正多余的材料
- 再次密封：如果不再使用管内的产品，将管嘴擦净并盖紧管盖。如果发生堵塞，用小工具清理管嘴
- 不推荐用于长期浸入汽油的场景以及缸盖密封操作

页数: 2/2

更新日期: 10-May-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。